



- Bijzonder drukvaste houtvezelplaat.
- Duidelijke verbetering van warmte- en geluidsisolatie.
- Veelzijdig inzetbaar onder anhydriet dekvloeren, cementdekvloeren en houten vloerdelen.
- Geteste vloeropbouw met opgave van de toegestane nuttige belasting.

Verpakkingseenheid

Dikte [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Formaat [cm]	Dekmaat [cm]	Aantal platen	per pallet [m ²]	per pallet [kg]	Zijkanten
20	4,20	102 x 60	102 x 60	204	124,85	542	stomp
40	8,40	102 x 60	102 x 60	100	61,20	532	stomp
60	12,59	102 x 60	102 x 60	68	41,62	542	stomp

Toepassing



Technische gegevens

Dichtheid ρ [kg/m ³]	220
Warmtegeleidingscoëfficiënt (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0,046
Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kgK)]	2100
Dampdiffusieweerstand μ	5
Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse E
Drukweerstand bij 10% samendrukking [kPa]	150
Treksterkte loodrecht op de plaat [kPa]	10
Afvalstoffencode naar de Europese afvalcatalogus (EAK)	030105; 170604
Benoemingscode	WF-EN13171-T4-CS(10Y)100-TR10-WS2,0-MU5-AF100

Zwitserland

Gedeclareerd warmtegeleidingsvermogen SIA λ_D [W/(mK)]	0,046
Brandkengetal volgens VKF (BKZ)	–

Duitsland

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W/(mK)]	0,049
Bouwstofklasse (DIN 4102-1)	B2
Elasticiteitsmodule E [N/mm ²]	1,50
Algemene bouwinspectie vergunning (DIBt)	Z-23.15-1429
Toepassingscode (DIN 4108-10)	DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ

Frankrijk

Gedeclareerde Warmtegeleidingscoëff. ACERMI λ_D [W/(mK)]	–
Warmteweerstand, zie	www.pavatex.nl
ACERMI Nr.	–

Oostenrijk

Producttype (ÖNORM B 6000)	WF-W, WF-WV, WF-WD
----------------------------	--------------------

Productbeschrijving

PAVABOARD is uitermate geschikt onder alle soorten zwevende cementdekvloeren, anhydriet dekvloeren als ook onder parket en laminaat. Omdat PAVABOARD een hoge druksterkte heeft, is het geschikt voor vloerisolatie met hoge belastingen.

Voldeclaratie

Zie de veiligheidsgegevens op www.pavatex.nl

Opslag

Droog en beschermd tegen beschadigingen opslaan. Alleen in droge toestand verwerken. Maximaal 4 pallets op elkaar stapelen.



PAVATEX- geteste waarden

De toelaatbare nuttige belastingen voor de vloersystemen zijn getest.

De verschillende opbouw mogelijkheden als ook de gegevens voor toelaatbare punt- en oppervlaktebelastingen vindt u in de voor het land specifieke technische documentatie.